

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 39,0/13,0 schwarz

Abschnitte

**Artikelnummer** 30460 L

**Gewicht** 0.206kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

|                                                        |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                                      | Abschnitte                                                                                |
| <b>Dauergebrauchstemperatur</b>                        | -55 °C – 110 °C                                                                           |
| <b>Schrumpfrate</b>                                    | 3:1                                                                                       |
| <b>Farbe</b>                                           | schwarz                                                                                   |
| <b>max. nach vollst. Schrumpfung Ø d</b>               | 13 mm                                                                                     |
| <b>Abschnittslänge</b>                                 | 1 m                                                                                       |
| <b>Verkaufseinheit</b>                                 | 1                                                                                         |
| <b>Materialeigenschaften</b>                           | halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei |
| <b>Wanddicke nach vollst. Schrumpfung<br/>gesamt s</b> | 2,50 mm                                                                                   |
| <b>Schrumpftemperatur</b>                              | 100 °C                                                                                    |
| <b>Material</b>                                        | Polyolefin strahlenvernetzt                                                               |
| <b>Wandigkeit</b>                                      | dünnwandig                                                                                |
| <b>Überlänge</b>                                       | T                                                                                         |
| <b>min. bei Anlieferung Ø D</b>                        | 39 mm                                                                                     |
| <b>Kleber</b>                                          | 0,7 mm                                                                                    |

## Weitere Bilder

